

## FICHA TÉCNICA 0E-222 TENISPLAST

Fecha de revisión: Enero 2012

\* **Gran dureza y resistencia al frote**

\* **Resistente a la intemperie**

\* **Gran adherencia**

### Descripción

Pintura en dispersión acuosa de naturaleza copolimérica acrílica ideal para la decoración y señalización de canchas de tenis y otros pavimentos deportivos en general.

### Usos típicos

Se recomienda en el pintado de canchas de tenis y similares con superficies preparadas con diferentes morteros, tales como asfálticos, "tenis quick", "Barret", otros, cuando se desea obtener acabados duraderos con elevada resistencia a la intemperie y al lavado en húmedo.

### Características sobresalientes

- Fácil aplicación
- Buena resistencia a la abrasión

### Características

|                                                           |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acabado.....                                              | Semi-satinado                                                                                                                                                                 |
| Color.....                                                | Blanco, rojo verde y gris.                                                                                                                                                    |
| Superficie.....                                           | Todo tipo de pavimentos deportivos, en interior y exterior                                                                                                                    |
| Rendimiento práctico.....                                 | 8 - 10 m <sup>2</sup> /L por mano (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)                                                                           |
| Proceso de aplicación.....                                | Rodillo, brocha o pistola                                                                                                                                                     |
| Tiempo de secado (a 20°C y 60°C de humedad relativa)..... | Superficial – Cerca de 1 hora<br>Repintado – Cerca de 24 horas                                                                                                                |
| Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).....                 | Valor limite de la EU para este Producto (cat.A/i): 140g/L<br>Este producto contiene como máx. 2 g/L COV a)<br>La reducción de COV contribuye a la mejora del medio ambiente. |
| Estabilidad en almacén.....                               | 2 años almacenado en envases de origen bien cerrados, en sitio seco, entre 5 y 40 °C                                                                                          |

### Nota:

a) El valor de COV's arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, otros, con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

## FICHA TÉCNICA 0E-222 TENISPLAST

Fecha de revisión: Enero 2012

### Modo de empleo

#### Preparación de superficies y esquemas de pintado recomendados

Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes

#### Superficies nuevas

Tipos “Tenis quick” (superficie permeable) y “Barret” (superficie impermeable) - no requieren preparación, sólo limpieza.

*Pistas deportivas, de cemento liso* – se pueden emplear varios medios de preparación, tanto mecánicos como químicos, siendo el recomendable el mecánico:

Granallado, dejando un perfil de rugosidad de 15-20 micras.

*Morteros no caleantes* - se puede aplicar directamente TENISPLAST, diluyendo la primera mano un 20-30% de agua.

#### Repintado

En el repintado de “Tenis quick” hay que tener en cuenta que sucesivas capas irán reduciendo la permeabilidad.

Antes de cualquier repintado, eliminar desconchados (averiguar causas y tratar de eliminarlas) y pintura en mal estado.

Efectuar limpieza con agua y un detergente neutro. Enjuagar y dejar secar.

Pinturas al aceite, sintéticas o plásticas bien adheridas y no cuarteadas, lijar hasta matizar, antes de pintar.

#### Condiciones de aplicación:

- *Temperatura ambiente:*
  - Superior a 5°C.
- *Humedad relativa:*
  - Inferior al 80 %
- *Temperatura del soporte:*
  - 2 a 3°C del punto de rocío
  - No aplicar en sustratos muy calientes.

#### Características de aplicación

- Preparación del producto:
  - agitar hasta homogeneización completa
- Dilución:
  - rodillo/brocha – diluir al 25-30% con agua la primera capa. Las siguientes sin diluir.
- Aplicación:
  - aplicar de 2 a 3 manos de TENISPLAST

#### Observaciones:

1) Es necesario esperar 28 días después de la aplicación de la pintura antes de lavar la superficie pintada. Se debe de fregar la zona a limpiar, utilizando un paño húmedo con detergente neutro. No utilizar detergentes abrasivos.

2) En pavimento tipo “Tenis quick”, aplicar sólo a pistola las dos manos.

3) Dejar secar 2-3 días antes de pisar la pintura.

- Limpiar las manchas y útiles empleados con agua inmediatamente después de utilizarlos.

#### SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**